

MÓDULO MONOCRISTALINO ISF-255

More than 30 years of reliable experience

Disfrute de las ventajas de ISOFOTON

- Experiencia de más de 30 años en la fabricación de células y módulos fotovoltaicos
- Experiencia internacional en el desarrollo de proyectos: más de 300 en todo el mundo
- X Asistencia técnica
- Tecnología punta y calidad certificada
- A Compromiso con el medio ambiente


Disfrute de las ventajas de la gama ISF

- Vidrio microtexturado con mayor capacidad de absorción de la luz difusa, que garantiza más eficiencia
- Caja de conexión diseñada para minimizar las pérdidas eléctricas
- El módulo más ligero de su categoría, lo que facilita su manejo y el ahorro de coste en estructura

La garantía ISOFOTON

NUEVO!! 3 años de garantía lineal de potencia que mejora en un 25% la garantía estándar de mercado

años de garantía de producto



Certificados de Empresa

















More than 30 years of reliable experience

MÓDULO MONOCRISTALINO ISF-255

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Comportamiento en STC: Irradiancia 1.000 W/m², temperatura de célula 25 ° C, AM 1,5

	ISF - 245	ISF - 250	ISF - 255
Potencia nominal (Pmax)	245 W	250 W	255 W
Tensión en circuito abierto (Voc)	37,6 V	37,8 V	37,9 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	8,63 A	8,75 A	8,86 A
Tensión en el punto de máxima potencia (Vmax)	30,5 V	30,6 V	30,9 V
Corriente en el punto de máxima potencia (Imax)	8,04 A	8,17 A	8,27 A
Eficiencia	14,8 %	15,1 %	15,4 %
Tolerancia de potencia (% Pmax)	0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %

Comportamiento a Irradiancia 800 W/m², TONC, temperatura ambiente 20 ° C, AM 1,5; velocidad del viento 1 m/s

	ISF - 245	ISF - 250	ISF - 255
Potencia máxima (Pmax)	178 W	181 W	185 W
Tensión en circuito abierto (Voc)	34,8 V	35,0 V	35,1 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	6,96 A	7,06 A	7,15 A
Tensión en el punto de máxima potencia (Vmax)	27,4 V	27,5 V	27,7 V
Corriente en el punto de máxima potencia (Imax)	6,49 A	6,59 A	6,67 A
1	,	,	,

Reducción de Eficiencia desde 1.000 W/m² a 200 W/m² según IEC 60904-1 5% (+/-3%)

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Tensión máxima del sistema	1000 V	
Limite de corriente inversa	20 A	
Temperatura nominal de operación de la célula (TONC)	45 +/- 2° C	
Temperatura de operación	-40 to + 85° C	
Coeficiente de temperatura de Pmax	-0,44%/K	
Coeficiente de temperatura de Voc	-0,334%/K	
Coeficiente de temperatura de Isc	0,048%/K	

Certificados de producto






















DATOS DE CONTACTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Célula solar Silicio Monocristalino - 156 mm x 156 mm (6 pulgadas) Número de células 60 células (6x10) Dimensiones 1667 x 994 x 45 mm Peso 19 Kg Vidrio Alta transmisividad, texturado y templado de 3,2 mm (EN-12150) Marco Aluminio anodizado, toma de tierra Máxima carga admisible 5400 Pa (carga de nieve) Caja de conexión IP 65 con 3 diodos de bypass Cables y Conector Cable solar de 1 m y sección 4 mm². Conector MC4 o LC4

DIMENSIONES






EMBALAJE

Módulos por palet 24

Tamaño del embalaje (palet + caja)

1720 x 1140 x 1155mm

Materiales Reciclables



FÁBRICA

Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)

C/ Severo Ochoa, 50

29590 Málaga - España

Tel: +34 951 233 500

isofoton.m@isofoton.com

OFICINA COMERCIAL

Torre de Cristal

Paseo de la Castellana, 259C (Planta 17)

28046 Madrid - España

Tel: +34 914 147 800

isofoton@isofoton.com

